

### AFMETINGEN

#### FORMAAT

Lengte	1261 mm
Breedte	192 mm
Aantal panelen per pak	9
m <sup>2</sup> per pak	2,179
Groeven	2V
Dikte	8,0 mm
Tand en groef	Unidic water resistant surface

### FABRIEKSGARANTIE

	METHODE	PARAMETERS	WAARDEN
Gebruiksklasse	EN 13329		Klasse
CE	EN 14041		21-22-23/31-32
Warranty	Huishoudelijk gebruik	zie garantievoorwaarden	20 jaar
	Commercieel gebruik	zie garantievoorwaarden	10 jaar
	Waterresistentie	zie garantievoorwaarden	3 jaar

### ALGEMENE GEGEVENS (VOLGENS EN 13329)

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	WAARDEN
Slijtweerstand	EN 13329		≥ 4000 cycli	≥ 4000 cycli
Slijtklasse	EN 13329		AC5	AC4
Slagvastheid	EN 13329	Kleine kogel	≥ 12 N	≥ 12 N
		Grote kogel	≥ 750mm	≥ 750mm
Krasweerstand	EN 438-2, 25		Belasting ≥ 3N	Belasting ≥ 3N
Effect van een rolstoel	ISO 4918 (met ondervloer)	Type W (EN 12529)	25000 cycli	Geen verandering
Randzwellung	ISO 24336	Na 24 uur onderdomping bij 20°C	≤ 18%	≤ 18%
		F10,2 lange zijde	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
Sterkte van de klik	ISO 24334	Fmax lange zijde	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		Fs0,2 korte zijde	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		Fmax korte zijde		≥ 2 kN/m
Effect van een meubelpoot	EN 424		Geen schade zichtbaar indien getest met voetype 0	Geen zichtbare schade
Weerstand tegen vlekken	EN 438	Groep 1,2	Klasse 5	Klasse 5
		Groep 3	Klasse 4	Klasse 4
Lichtbestendigheid	EN ISO 4892	Grijze referentie	Klasse ≥ 4	Klasse 4
	2:2006/A1:2009 Procedure B - Cycle 5			

### MILIEU, VEILIGHEID EN GEZONDHEID

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	WAARDEN
Emissie formaldehyde	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Anti-statisch	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Reactie bij brand	EN 13501-1	Klasse		Cfl-s1
Warmteweerstand	EN 12996:2001	m <sup>2</sup> K/W		0,055 m <sup>2</sup> K/W
Slipweerstand	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30

